

DT-120 «GRES» КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ



ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГ
ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ «ТЕПЛИХ ПІДЛОГ»
ДЛЯ ПЛИТОК ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ
ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БАЛКОНІВ
І ТЕРАС
СТІЙКИЙ ДО АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш DT-120 «GRES» призначена для облицювання підлог керамічними плитками та плитками з керамограніту (грес) бетонних, цементно-піщаних, цегляних, цементно-вапняних поверхонь, що не деформуються та експлуатуються всередині та ззовні будівель і споруд. Може використовуватися для облицювання балконів і терас, а також для кам'яної або блокової кладки при тонких швах. Ефективна для облицювання підлог із водяним та електричним підігрівом.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та очищеною від послаблюючих адгезію речовин (пил, бруд, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Нерівності та неміцні ділянки основи поверхні слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 24 години до початку робіт. Основи з високою поглинаючою здатністю попередньо обробити грунтовкою глибокого проникнення. Перед укладанням плитки на стару керамічну поверхню останню треба знежирити, змити чистою водою, після чого зміцнити.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,180-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 60 хвилин
Відкритий час	Не менше 20 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,8 МПа
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Витрати (в залежності від товщини нанесеного шару)	2,0-5,0 кг/м²
Час технологічного пересування	Не раніше 48 годин

Суміш DT-120 «GRES» Ц.1 ЗК2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш наносять тонким шаром на підготовлену поверхню за допомогою металевого шпателя, після чого розрівнюють зубчастим металевим шпателем відповідного розміру (розмір зубців може коливатися в межах 6-10 мм). Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до поверхні. Не рекомендується укладати плити встик, без шва. Час укладання плити на нанесений розчин (відкритий час) залежить від параметрів основи та навколишнього середовища. Через 48 годин поверхню можна використовувати, а шви фугувати. При несприятливих погодних умовах (висока температура, сухий вітер, прямі сонячні промені) час використання нанесеного на поверхню розчину може значно скорочуватися. Для запобігання цього рекомендується зволожувати поверхню основи або захищати поверхню від прямих сонячних променів. При зниженні температури час схоплювання збільшується. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

