

DT-140 «ELAST-PRO» ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПЛИТОК



ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ
ШИРОКА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ВИСОКА ФІКСУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ
ДЛЯ СИСТЕМ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»
ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БАСЕЙНІВ
ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛІВ,
БАЛКОНІВ І ТЕРАС

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш DT-140 «ELAST-PRO» призначена для облицювання горизонтальних та вертикальних поверхонь всередині та зовні будівель керамічними, керамогранітними плитками та плитками зі штучного каменю бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших поверхонь, в тому числі тих, що деформуються. Рекомендується для облицювання балконів, цоколів, терас, басейнів, резервуарів та інших поверхонь, що зазнають постійних атмосферних впливів. Ефективна при облицюванні підлог із водяним та електричним підігрівом. Може застосовуватися для облицювання барбекю, мангалів та інше. Можливе виконання робіт методом «плитка на плитку» (облицювання поверхонь без видалення старої плитки, за винятком облицювання на глазурованій поверхні).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та очищеною від послаблюючих адгезію речовин (пил, бруд, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Нерівності та неміцні ділянки основи поверхні слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 24 години до початку робіт. Основи з високою поглинаючою здатністю попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,180-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 60 хвилин
Відкритий час	Не менше 20 хвилин

Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 1,0 МПа
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,8 кг/м ²
Прогин	Не більше 2,5 мм

Суміш DT-140 «ELAST-PRO» Ц.1 ЗК4 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш наносять тонким шаром на підготовлену поверхню за допомогою металевого шпателя, після чого розрівнюють зубчастим металевим шпателем відповідного розміру. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці

Розмір плитки, см	Розмір зубців, мм	Середня витрата суміші, кг/м ²
від 5x5 до 10x10	4	1,8-2,5
від 10x10 до 20x20	6	2,5-3,5
від 20x20 до 30x30	8	3,5-4,5
від 30x30 до 40x40	10	4,5-5,5
більше 40x40	12	5,5-7,5

Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до поверхні. Не рекомендується укладати плитки встик, без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Залишки розчинової суміші видаляти до її затвердіння. Заповнення швів між плитками проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт. При

облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

