

DT-160 «LEVELING» ВИРІВНЮЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ

**ТОВЩИНА ШАРУ 3-40 мм****ВИСОКА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ****ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ****АРМОВАНА ФІБРОВОЛОКНАМИ****ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ «ТЕПЛИХ ПІДЛОГ»****ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельна суміш DT-160 «LEVELING» призначена для вирівнювання бетонних, цементно-піщаних та ангідридових основ підлоги шаром до 4 см, ремонту тріщин та усунення незначних нерівностей підлоги під подальше укладання лінолеуму, ковrolіну, ламінату, керамічної плитки, плитки ПВХ та інших покриттів. Ефективна для улаштування систем водних і електричних «теплих підлог». Застосовується всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути достатньо міцною (не нижче міцності покриття), щільною, чистою та сухою, без видимих руйнувань. Поверхню необхідно ретельно очистити від послаблюючих адгезію речовин (бруд, пил, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Нерівності та ділянки поверхні, які неможливо очистити від

жирів, масел і бітумінозних речовин, а також вивітрені та неміцні ділянки (зокрема покриті цементним молоком) слід видалити механічно і відремонтувати матеріалами згідно з призначенням. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшарування або розтріскування покладеного шару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,150-0,170 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 20 хвилин
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 15 МПа
Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 3,0 МПа

Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,5 МПа
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,80 кг/м ²
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Товщина шару	Від 3 мм до 40 мм

Суміш DT-160 «LEVELING» Ц.2 ПР1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш укласти на підготовлену поверхню та рівномірно розподілити по основі за допомогою правила. Вирівнювання і загладжування виконується за допомогою металевої терки чи механічних інструментів. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним шляхом. У місцях зіткнення суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елементами рекомендується влаштовувати прошарки з еластичних матеріалів (наприклад, пінополістирольної стрічки). Протягом 48 годин свіжовлаштовану суміш слід оберігати від висихання шляхом усунення протягів або покривати водонепроникною плівкою. Після затвердіння, аж до набирання заданої міцності, стяжку слід підтримувати у вологому стані. До укладання покриття на шар вирівнюючої суміші можна приступати через 24 години при товщині шару до 5 мм, через 72 години — при товщині шару від 5 до 10 мм і через 7 діб — при товщині шару від 10 до 40 мм. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. При улаштуванні систем водяного підігріву всі опалювальні елементи заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного тужавлення суміші. Не вмикати систему підігріву напротязі 28 діб після закриття опалювальних елементів. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

