

DT-200 «FIXATIVE» КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ППС ПЛИТ



АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПРОСТИЙ І ЗРУЧНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ПОЛІСТИРОЛЬНИХ ОСНОВ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Високоєфективна клейова суміш DT-200 «FIXATIVE» призначена для приклеювання пінополістирольних плит до бетонних, цегляних, цементно-піщаних та інших поверхонь. Використовується при утепленні фасадів будівель і споруд на вертикальних та горизонтальних поверхнях (стіни, підлоги тощо), як тепло- і звукоізоляційний шар.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною, з низьким та однорідним водопоглинанням та очищеною від послаблюючих адгезію речовин (пил, бруд, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Нерівності та неміцні ділянки основи поверхні слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 24 години до початку робіт. Основи з високою поглинаючою здатністю попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення і витримати до її повного висихання (близько 4 годин).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,160-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 120 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,5 МПа
Витрати	4,0-6,0 кг/м²
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C

Суміш DT-200 «FIXATIVE» Ц.1 ЗК5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Залежно від нерівності поверхні огорожувальних конструкцій фасаду вибирають один з описаних далі способів приклеювання пінополістирольних плит. Якщо поверхня стіни не має видимих нерівностей (до 3 мм), розчинову суміш наносять по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 до 15 мм від краю зубчастим металевим шпателем (розмір зубця 10 x 10 мм). Якщо поверхня стіни має нерівності (до 5 мм), розчинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на відстані від 10 до 15 мм від краю по всьому периметру плити та посередині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви, щоб під час приклеювання плит не утворювалися повітряні пробки. Якщо поверхня стіни має нерівності (до 15 мм), розчинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді маячків із розрахунку 5–8 смуг діаметром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 x 1,0 м. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви. Після нанесення суміші плиту слід одразу встановити в проектне положення і притиснути так, щоб суміш розподілилася між основою і плитою мінімум на 40%. Плити потрібно приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. Положення плити можна коригувати протягом наступних 10 хвилин. Залишки суміші слід видалити до її затвердіння за допомогою шпателя. Через 3 доби після приклеювання необхідно розпочинати додаткове механічне кріплення пінополістирольних плит фасадними дюбелями та улаштування гідрозахисного армованого шару. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

