

DT-210 «UNIVERSAL» КЛЕЙ ДЛЯ АРМУВАННЯ ТА ПРИКЛЕЮВАННЯ ППС ТА МВ ПЛИТ



МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ЕЛАСТИЧНИЙ ТА ЗРУЧНИЙ У
ЗАСТОСУВАННІ

СТІЙКИЙ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІН.ВАТИ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна клейова суміш DT-210 «UNIVERSAL» призначена для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит до бетонних, цегляних, цементно-піщаних та інших поверхонь та улаштування захисного армувального шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Можна використовувати для приклеювання на стіни або підлогу керамічної плитки, скломозаїки і порцелянових плиток, клінкерних і кам'яних плиток тощо. Ефективна для приклеювання декоративних елементів із пінополістиролу всередині та зовні будівель.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка,

перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), промити водою під тиском, дочекатися повного висихання та за необхідності відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 24 години до початку робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,180-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 120 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,5 МПа

Витрати	4,0-6,0 кг/м ²
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C

Суміш DT-210 «UNIVERSAL» ц.1 ЗК5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Залежно від нерівності поверхні огорожувальних конструкцій фасаду вибирають один з описаних далі способів приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит. Якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм, готову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на відстані від 10 до 15 мм від краю по всьому периметру плити та посередині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви, щоб під час приклеювання плит не утворювалися повітряні пробки. Якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм, готову суміш наносять на поверхню плити у вигляді маячків із розрахунку 5–8 смуг діаметром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 x 1,0 м. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви. При приклеюванні пінополістирольних та мінераловатних плит, якщо поверхня має нерівності до 3 мм, готову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим металевим шпателем (розмір зубця 10 x 10 мм). Після нанесення суміші плиту слід одразу встановити в проектне положення і притиснути так, щоб отримати рівну площину зі вже змонтованими плитами. Ізоляційні плити повинні бути приклеєні до поверхні не менше ніж на 40 % від своєї площі. Плити потрібно приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. Положення плити можна коригувати протягом наступних 10 хвилин. Залишки суміші слід видалити до її затвердіння за допомогою шпателя. Через 72 години після приклеювання плит необхідно розпочати додаткове механічне кріплення пінополістирольних, мінераловатних плит фасадними дюбелями та приступати до улаштування армованого захисного шару. Улаштування гідрозахисного армованого шару: суміш

DT-210 «UNIVERSAL» тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню пінополістирольних та мінераловатних плит, потім укласти на неї армовану сітку та розрівняти. На сітку нанести другий шар суміші завтовшки 1–3 мм залежно від умов експлуатації та матеріалів декоративного шару. При цьому сітка повинна обов'язково знаходитись в середині шару клеючого розчину і малюнок сітки не повинен проступати. Сітка укладається одночасно двома полотнами зверху вниз з нахлестом країв в 10 см. Нерівності необхідно ретельно зашліфувати, щоб їх не було помітно крізь тонкий шар декоративної штукатурки (2-3 мм). Виступаючий розчин вирівнюється шпателем. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна,
Закарпатська обл., Берегівський район,
м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

