

DT-220 «REINFORCING» КЛЕЙ ДЛЯ АРМУВАННЯ ППС ТА МВ ПЛИТ



ПЛАСТИЧНИЙ ТА ТРІЩИНОСТІЙКИЙ
ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
СТІЙКИЙ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ
СТІЙКИЙ ДО УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ДЛЯ НАДІЙНОГО ЗАХИСТУ УТЕПЛЮВАЧА
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Високоєфективна клейова суміш DT-220 «REINFORCING» призначена для улаштування захисного армованого шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Ефективна для приклеювання декоративних елементів із пінополістиролу та мінеральної вати всередині та зовні будівель. Посилена мікрОВОлокнами.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), промити водою під тиском, дочекатися повного висихання та за необхідності відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 24 години до початку робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,180-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 120 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,5 МПа
Витрати	4,0-6,0 кг/м²
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C

Суміш DT-220 «REINFORCING» Ц.1 ЗК5 ГІЗ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню пінополістирольних або мінераловатних плит, потім укласти на неї армовану сітку та розрівняти. На сітку нанести другий шар розчинової суміші товщиною 1-3 мм залежно від умов експлуатації та матеріалів декоративного шару. При цьому сітка повинна обов'язково знаходитись в середині шару клеючого розчину і малюнок сітки не повинен проступати. Сітка укладається одночасно двома полотнами зверху вниз з нахлестом країв в 10 см. Нерівності необхідно ретельно зашліфувати, щоб їх не було помітно крізь тонкий шар декоративної штукатурки (2-3 мм). Виступаючий розчин вирівнюється шпателем. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПІН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

