

DT- 45 «FOR MASONRY» СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ ЦЕГЛОЮ



ПЛАСТИЧНА

ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА

ВИСОКА ФІКСУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ «МІСТКІВ ХОЛОДУ»

ПРОСТА І ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельна суміш DT- 45 «FOR MASONRY» призначена для мурування зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок з керамічної, силікатної, клинкерної та облицювальної цегли, керамічних та бетонних блоків, каміння та ракушняка. Рекомендується для мурування стін фасадів, підвалів та фундаментів шаром від 5 до 20 мм. Можливе використання для штукатурних робіт всередині та зовні будівель.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед муруванням необхідно очистити від послаблюючих адгезію речовин (бруд, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо), неміцні ділянки видалити механічним шляхом. Очищену основу слід звільнити від пилу. Старі цегляні стіни варто очистити сталевими щітками або піскоструминним апаратом, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення та просушити (не менше 2 годин).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,175-0,210 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 90 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,2 МПа
Межа міцності на стиск	Не менше 5,0 МПа
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Морозостійкість	Не менше 25 циклів

Суміш DT-45 «FOR MASONRY» ц.1 МР1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш нанести на підготовлену поверхню за допомогою кельми та розрівняти. Викласти цеглину та легким постукуванням по верхній та боковій поверхні встановити її на відповідне місце. Таким же чином встановлюється наступна цеглина та дозаповнюються, при необхідності, вертикальні й горизонтальні шви, в яких розчинова суміш легко пересувається для запобігання утворення повітряних проміжків. Залишки розчинової суміші, що були витиснені, використовуються для розшивки швів або для кладки наступного шару. При муруванні необхідно забезпечити щільне прилягання розчину до поверхні цегли в горизонтальних та вертикальних швах. Свіжу кладку захищати від дощу протягом 24 годин (48 годин в холодну погоду). Час твердіння готової суміші залежить від характеру основи та атмосферних умов і складає мінімум 24 години. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

