

DT-50 «CEMENT-LIME PLASTER»

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА



ПЛАСТИЧНА

ВИСОКА ПАРОПРОНИКНІСТЬ

СТІЙКА ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО БУДЬ-ЯКИХ ОСНОВ

ЕКОНОМІЧНА ТА ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

**ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ РУЧНОГО МЕТОДУ
НАНЕСЕННЯ**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурна суміш DT-50 «CEMENT-LIME PLASTER» призначена для вирівнювання і штукатурення мінеральних жорстких поверхонь стін і стель всередині та зовні будівель шаром не більше ніж 20 мм за одне нанесення, під подальше оздоблення. Ефективно застосовується в приміщеннях із вологим режимом експлуатації (кухні, санвузли, підвали тощо). Затверділий штукатурний шар може бути підготовчим шаром перед нанесенням шпаклівки, декоративної штукатурки, фарби або плитки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути достатньо міцною (не нижче міцності покриття), щільною, чистою та сухою, без видимих руйнувань. Поверхню необхідно ретельно очистити від послаблюючих адгезію речовин (бруд, пил, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Усі нерівності і неміцні

ділянки поверхні видалити механічно. Поверхні з високим водопоглинанням або ті, що потребують укріплення поверхневого шару, попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Перед нанесенням суміші ґрунтовка має повністю висохнути (не раніше ніж через 4 години).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки, гідратоване вапно
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,170-0,200 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 60 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,3 МПа
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 5,0 МПа

Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 1,2 МПа
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,7 кг/м ²
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Морозостійкість	Не менше 50 циклів

Суміш DT-50 «CEMENT-LIME PLASTER» ЦВ.1 ШТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Якщо виконання робіт проходить при несприятливих погодних умовах, необхідно використовувати спеціальні захисні сітки, що обмежують вплив атмосферних факторів. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості. Готову суміш наносять на підготовлену поверхню і розрівнюють за допомогою шпателя, терки або правила. Штукатурні роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись методу «мокре по мокрому». У початковий період тужавлення (впродовж перших 3 діб) поверхню оберігати від швидкого висихання (уникати протягів, попадання сонячних променів тощо), за необхідності – зволожувати. Через 7 діб після виконання робіт (за нормальних кліматичних умов та хорошої вентиляції) можна приступати до нанесення декоративних шарів. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

