

DT-70 «STRAINER» СУМІШ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ СТЯЖОК ПІДЛОГИ

**ТОВЩИНА ШАРУ 15-100ММ****ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ****СТІЙКА ДО УТВОРЕННЯ ТРІЩИН****ЗРУЧНА І ПРОСТА У ЗАСТОСУВАННІ****ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ «ТЕПЛИХ ПІДЛОГ»****ПОСИЛЕНА МІКРОВОЛОКНАМИ**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельна суміш DT-70 «STRAINER» призначена для улаштування та ремонту міцних стяжок підлоги (всередині будівель) по жорстких основах (бетон, цементно-піщані стяжки) з товщиною шару не менше ніж 15 мм під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей. Можливе застосування при улаштуванні систем водних і електричних «теплих підлог».

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути достатньо міцною (не нижче міцності покриття), щільною, чистою та сухою, без видимих руйнувань. Поверхню необхідно ретельно очистити від послаблюючих адгезію речовин (бруд, пил, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо). Нерівності та ділянки поверхні, які неможливо очистити від жирів, масел і бітумінозних речовин, а також

вивітрені та неміцні ділянки (зокрема покриті цементним молоком) слід видалити механічно і відремонтувати матеріалами згідно з призначенням. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшарування або розтріскування покладеного шару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,150-0,170 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 20 хвилин
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 15 МПа
Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 3,5 МПа

Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,2 МПа
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Витрата суміші на 1 мм шару	Від 1,80 кг/м²
Товщина шару	Від 15 мм до 100 мм

Суміш DT-70 «STRAINER» Ц.2 СТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. За потреби, для досягнення необхідної робочої консистенції розчинової суміші, можливе введення додаткової кількості води, але не більше ніж 0,5 л на мішок 25 кг. В залежності від конструкції підлоги, готову суміш рівномірно розподілити по основі, до заданого маяками рівня та розрівняти за допомогою правила. Надлишок розчинової суміші видалити. Вирівнювання і заглажування виконується за допомогою металевої терки чи механічних інструментів. У приміщеннях площею більше 20 м², а також у вузьких та довгих приміщеннях, необхідно влаштовувати деформаційні шви згідно чинних нормативних вимог. Після влаштування шви заповнюються еластичним матеріалом. У місцях зіткнення суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елементами рекомендується встановити спеціальну розділювальну прокладку з пінополістиролу. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним засобом. Протягом 48 годин свіжовлаштовану суміш слід берегти від передчасного висихання (від дії прямих сонячних променів, протягів, надмірного обігріву приміщень тощо). У початковий період тужавлення (впродовж перших 3 діб) поверхню стяжки рекомендовано змочувати водою (метод розпилення). Керамічну плитку та ковrolін можна укладати через 7 діб за умови, що вологість стяжки становить не більше 4% (для лінолеуму – не більше 3%). При улаштуванні систем водяного

підігріву всі опалювальні елементи заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного тужавлення суміші. Товщина розчинової суміші над нагрівним елементом повинна бути не меншою, ніж діаметр нагрівного елементу. Включати теплу підлогу не раніше, ніж через 28 діб після виконання робіт. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

