

**DT-80 «MASONRY»
СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ БЛОКАМИ****ПЛАСТИЧНА****ТОНКОШАРОВА****ВОДО- ТА МОРОЗОСТІЙКА****ПРОСТА І ЗРУЧНА У ЗАСТОСУВАННІ****ПІДВИЩЕНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ ДО РІЗНИХ ОСНОВ****ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ «МІСТКІВ ХОЛОДУ»****СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Будівельна суміш DT-80 «MASONRY» призначена для зведення внутрішніх та зовнішніх стін, огорожувачих конструкцій і перегородок з теплоізоляційних блоків (газобетон, пінобетон, газосилікат тощо). Рекомендується для тонкошарового заповнення швів, стиків та вирівнювання дефектів на поверхнях теплоізоляційних блоків всередині та зовні будівель.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Очистити від послаблюючих адгезію речовин (бруд, масні плями, залишки будівельних розчинів тощо), неміцні ділянки видалити механічним шляхом. Очищену основу слід звільнити від пилу. Поверхню блоків за високої температури та низької вологості рекомендовано зволожувати перед муруванням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Портландцемент, мінеральний наповнювач, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	Однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	Сірий
Пропорція змішування	0,175-0,200 л/кг суміші
Термін придатності з моменту змішування	Не менше 120 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,2 МПа
Межа міцності на стиск	Не менше 5,0 МПа
Товщина швів	Від 1 до 3 мм
Температурний інтервал використання суміші	Від +5°C до +30°C
Морозостійкість	Не менше 25 циклів

Суміш DT-80 «MASONRY» Ц.1 МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути в таких же межах. Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, змішати суху суміш з чистою водою (температура води від +15°C до +20°C), за допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної консистенції. Витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Готову суміш за допомогою кельми нанести на контактну поверхню блока шаром товщиною від 1 до 3 мм (товщина залежить від типу та якості блоків) і розрівняти зубчастим металевим шпателем (розмір зубців 6 x 6 мм або 8 x 8 мм). Час від початку нанесення готової суміші на поверхню до укладання блоків не повинен перевищувати 10 хвилин. Під час мурування блоки не потрібно сильно притискати до поверхні (можливе коригування протягом 3–5 хвилин). Час твердіння готової суміші залежить від водопоглинання блоків та атмосферних умов. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової суміші в очі, слід негайно промити проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки по 25 кг з поліетиленовим вкладником, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому приміщенні на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Промислова, буд.1.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

