


СУМІШ САМОВИРІВНЮЮЧА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ «НАЛИВНА ПІДЛОГА»




ВИСОКИЙ СТУПІНЬ
РОЗТІКАННЯ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВ



ДЛЯ
«ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ»



СТІЙКА
ДО СТИРАННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш будівельна самовирівнююча «НАЛИВНА ПІДЛОГА» призначена для влаштування рівної та ідеально гладкої поверхні підлоги під помірні навантаження з товщиною наливного шару 5-20 мм по завчасно підготовлених міцних основах (бетонні, цементно-піщані) всередині житлових, громадських, адміністративних та побутових приміщень під подальше укладання лінолеуму, ковроліну, ламінату, керамічної плитки, плитки ПВХ та інших покриттів. Рекомендована для влаштування систем водних і електричних «тепліх підлог».

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути достатньо міцною (не нижче міцності покриття), щільною, сухою, рівною та ретельно очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні ділянки поверхні слід видалити механічно, наявні тріщини та дефекти розширити та відремонтувати матеріалами згідно з призначенням, витримати не менше 24 годин. Поверхні, що сильно вбирають рідину, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення і

витримати не менше 4 годин. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшарування або розтріскування покладеного шару.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Влаштування шару самовирівнюючої суміші розпочинати на ділянці найбільш віддаленій від входу. Отриманий розчин вилити на підготовлену основу та розподілити по поверхні за допомогою шпателя, гумової планки або інших інструментів. Для видалення пухирців повітря необхідно використовувати голчастий валик (розмір голок валика залежить від товщини шару, що виливається). В місцях зіткнення суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елементами рекомендується влаштовувати прошарки з еластичних матеріалів. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним засобом. Протягом 48 годин нанесену розчинову суміш слід захищати від передчасного висихання (зменшити інтенсивність опалення, захистити від прямого

сонячного випромінювання, протягів, усунути надмірну сухість повітря). До укладання покриття на шар самовирівнюючої суміші можна приступати через 7 діб. При улаштуванні систем підлог водяного підігріву опалювальні елементи перед початком робіт заповнити водою і не зливати протягом 28 діб з моменту влаштування підлоги. Перше включення системи «тепла підлога» здійснювати не раніше ніж через 28 діб після виконання робіт з подальшим плавним підняттям температури протягом декількох днів. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід обережати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,180-0,2000 л/кг суміші
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,8 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 20 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 1,0 МПа
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 20 МПа
Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 4,0 МПа
Усадка	Не більше 2 мм/м
Товщина шару	Від 5 мм до 20 мм
Час можливого технологічного пересування	Не раніше 48 годин
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

СУМІШ «НАЛИВНА ПІДЛОГА» Ц.2 ПР2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

