


КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ «PRO-ELAST»



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Армована волокном високоеластична клейова суміш «PRO-ELAST» призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання керамічними, керамогранітними плитками та плитками зі штучного каменю вертикальних та горизонтальних міцних бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь, в тому числі тих, що деформуються. Ефективна для облицювання душових, басейнів, резервуарів та поверхонь, що піддаються періодичним атмосферним впливам і динамічним навантаженням (тераси, балкони, цокольна частина будівель тощо). Клейова суміш ефективна при облицюванні поверхонь без видалення старої плитки, методом «плитка на плитку», за винятком облицювання на глазурованій поверхні. Застосовується в системі «тепла підлога» з водяним і електричним підігрівом, а також для облицювання сходів та поверхонь підлог, що влаштовуються під нахилом. Ефективна для плит великого розміру.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та ретель-

но очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Нерівності та неміцні ділянки поверхні основи слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 48 годин до початку робіт. Перед укладанням плитки на стару керамічну поверхню останню треба знежирити, змити чистою водою, після чого зміцнити. Перед нанесенням клейового розчину, основу з середнім або високим ступенем водопоглинання, необхідно попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення і витримати від 4 до 6 годин. Роботи по підготовці поверхні основи необхідно завершити, не менше ніж за 24 години до початку облицювальних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Готовий розчин наносять тонким шаром на підготовлену поверхню за допомогою металевого шпателя або терки після чого розрівнюють зубчастим металевим шпателем відповідного розміру. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.

Розмір плитки, см	Розмір зубців, мм	Середня витрата суміші, кг/м ²
від 5х5 до 10х10	4	2,0-3,0
від 10х10 до 20х20	6	3,0-4,0
від 20х20 до 30х30	8	4,0-5,0
від 30х30 до 40х40	10	4,5-5,5
більше 40х40	12	5,5-7,5

Плитку попередньо не замочувати. Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Коригування плитки можливо протягом 10 хвилин після її укладання. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт. При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше, ніж через 48 годин. При використанні суміші в системі «тепла підлога» перше включення здійснювати не раніше ніж через 28 діб з подальшим плавним підняттям температури протягом декількох днів. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід оберігати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,180-0,210 л/кг суміші
Витрати суміші	Від 1,8 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 60 хвилин
Відкритий час	Не менше 20 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 1,0 МПа
Прогин	Не більше 2,5 мм
Час можливого технологічного пересування	Не раніше 48 годин
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

СУМІШ «PRO-ELAST» Ц.1 ЗК4 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умови дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

