



ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА «ШТ-ЦВ»



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурна цементно-вапняна суміш «ШТ-ЦВ» призначена для підготовки і вирівнювання жорстких цегляних, бетонних, керамзитобетонних та інших мінеральних поверхонь під подальше шпаклювання, нанесення декоративної штукатурки, приклеювання теплоізоляційних плит, облицювання плиткою всередині і зовні будівель шаром до 20 мм за одне нанесення. Ефективна для влаштування штукатурного шару у вологих приміщеннях (душові кабінки, ванни, кухонні кімнати тощо).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та ретельно очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Нерівності та неміцні ділянки поверхні основи слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 48 годин до початку робіт. Поверхні з високою поглинаючою здатністю рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення (за 4 години до початку робіт).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,170-0,200 л/кг суміші
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,7 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 60 хвилин
Рухомість	Не менше 8 см
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,3 МПа
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 5,0 МПа
Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 1,2 МПа
Морозостійкість	Не менше 50 циклів
Паропроникність	Не менше 0,07 мг/м год Па

СУМІШ «ШТ-ЦВ» ЦВ.1. ШТ1. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Приготовлену розчинову суміш за допомогою спеціальних інструментів наносять на підготовлену основу товщиною не більше 20 мм та розрівнюють за допомогою правила. Штукатурні роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись методу «мокре по мокрому». У початковий період тужавлення (впродовж перших 3 діб) поверхню оберігати від швидкого висихання (уникати протягів, попадання сонячних променів тощо), за необхідності – зволожувати. Через 7 діб після виконання робіт при нормальних кліматичних умовах (температура +20°C і відносна вологість повітря 60%) можна приступати до нанесення декоративних шарів. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід оберігати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

