


КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ З ПІДВИЩЕНОЮ АДГЕЗІЄЮ «STANDARD PLUS»



ЗРУЧНИЙ
У ЗАСТОСУВАННІ



ВОДО-
ТА МОРОЗОСТІЙКА



ЗОВНІ І ВСЕРЕДИНІ
ПРИМІЩЕНЬ



СТІЙКИЙ
ДО ЗМІЩЕННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш «STANDARD PLUS» призначена для облицювання керамічними плитками міцних бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних недеформівних основ стін і підлог, що не працюють на вигин та експлуатуються всередині і зовні будівель у звичайних умовах та в умовах підвищеної вологості.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та ретельно очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Нерівності та неміцні ділянки поверхні основи слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 48 годин до початку робіт. Перед нанесенням клейового розчину, основу з середнім або високим ступенем водопоглинання, необхідно попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення і витримати від 4 до 6 годин. Роботи по підготовці поверхні основи необхідно завершити, не менше ніж за 24 години до початку облицювальних робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,190-0,210 л/кг суміші
Витрати суміші	2,0-5,0 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 60 хвилин
Відкритий час	Не менше 20 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,8 МПа
Час можливого технологічного пересування	Не раніше 48 годин
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

СУМІШ «STANDARD PLUS» ц.1 3К2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Готовий розчин наносять тонким шаром на підготовлену поверхню за допомогою металевого шпателя або терки після чого розрівнюють зубчастим металевим шпателем відповідного розміру. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.

Розмір плитки, см	Розмір зубців, мм	Середня витрата суміші, кг/м ²
від 5x5 до 10x10	4	2,0-3,0
від 10x10 до 20x20	6	3,0-4,0
від 20x20 до 30x30	8	4,0-5,0

Плитку попередньо не замочувати. Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Коригування плитки можливо протягом 10 хвилин після її укладання. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт. При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше, ніж через 48 годин. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід оберігати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

