

СУМІШ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПІДЛОГИ «СТЯЖКА»



СТІЙКА ДО
УТВОРЕННЯ ТРІЩИН



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
«ТЕПЛИХ ПІДЛОГ»



ПОСИЛЕНА
МІКРОВОЛОКНАМИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Високоміцна будівельна суміш «Стяжка» призначена для влаштування та ремонту міцних стяжок підлоги по жорстких основах (бетон, цементно-піщані стяжки тощо) з товщиною шару від 15 мм під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей та укладання покриттів (облицювальні плитки, лінолеум тощо) всередині будівель. Рекомендована для влаштування систем водних і електричних «теплих підлог» та підлог під ухилом.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути достатньо міцною (не нижче міцності покриття), щільною, сухою, рівною та ретельно очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Нерівності та ділянки поверхні, які неможливо очистити від жирів, масел і бітумінозних речовин, а також вивітрені та неміцні ділянки (зокрема покриті цементним молоком) слід видалити механічно та відремонтувати матеріалами згідно з призначенням. Склоподібним поверхням надати шорсткості. Перед нанесенням суміші основу з середнім або високим

ступенем водопоглинання, необхідно попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення, витримати не менше 4 годин. Роботи по підготовці поверхні основи необхідно завершити, не менше ніж за 24 години до початку наступних робіт. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшарування або розтріскування покладеного шару.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. В залежності від конструкції підлоги, готовий розчин рівномірно розподілити до заданого маяками рівня, розрівняти за допомогою рейки, правила чи іншого інструменту. Надлишок розчинової суміші видалити. У приміщеннях площею більше 20 м², а також у вузьких та довгих приміщеннях, необхідно влаштовувати деформаційні шви згідно чинних нормативних вимог. Після влаштування шви заповнюються еластичним матеріалом. У місцях зіткнення суміші зі стінами, стовпами, колонами та

іншими елементами рекомендується встановити спеціальну розділювальну прокладку з пінополістиролу. При виконанні робіт та протягом перших 48 годин свіжовлаштовану суміш слід берегти від передчасного висихання (від дії прямих сонячних променів, протягів, надмірного обігріву приміщень тощо). У початковий період тужавлення (впродовж перших 3 діб) поверхню стяжки рекомендовано змочувати водою (метод розпилення). При улаштуванні систем водяного підігріву всі опалювальні елементи заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного тужавлення суміші. Товщина розчинової суміші над нагрівним елементом повинна бути не меншою, ніж діаметр нагрівного елементу. При нормальних кліматичних умовах (температура +20 °С і відносна вологість повітря 60%) технологічне пересування по поверхні можливо через 24-48 годин в залежності від товщини стяжки. Керамічну плитку та ковролін можна укласти через 7 діб за умови, що вологість стяжки становить не більше 4% (для лінолеуму – не більше 3%). Перше включення системи «тепла підлога» здійснювати не раніше ніж через 28 діб після виконання робіт з подальшим плавним підняттям температури протягом декількох днів. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід оберігати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,150-0,170 л/кг суміші
Витрати суміші на 1 мм шару	Від 1,8 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 20 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,2 МПа
Межа міцності на стиск (через 28 діб)	Не менше 15 МПа
Межа міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	Не менше 3,5 МПа
Усадка	Не більше 2 мм/м
Товщина шару	Від 15 мм до 100 мм
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

СУМІШ «СТЯЖКА» Ц. 2 СТ 1 ДСТУ Б.В.2.7 126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

