


КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ «TERM-UNI»



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна армована волокном клейова суміш «TERM-UNI» призначена для приклеювання всіх типів теплоізоляційних плит до бетонних, цегляних, цементно-піщаних та інших мінеральних поверхонь та виконання гідрозахисного армованого шару при влаштуванні систем утеплення будівель і споруд різного призначення. Ефективна для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу. Рекомендована для приклеювання на стіни або підлогу керамічної плитки, скломозаїки, порцелянових плиток, клінкерних і кам'яних плиток тощо. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні основи виконується згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною та ретельно очищеною від пилу, бруду, жирів та інших матеріалів, що зменшують адгезію розчину до основи. Нерівності та неміцні ділянки поверхні основи слід видалити, відремонтувати матеріалами згідно з призначенням за 48 годин до початку робіт. Поверхні з високою поглинаючою здатністю рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення (за 4 години до початку робіт).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш цементу з фракціонованими мінеральними наповнювачами та спеціальними модифікуючими добавками
Колір	Сірий
Пропорція суміші	0,180-0,210 л/кг суміші
Витрати суміші	4,0-6,0 кг/м ²
Термін придатності розчинової суміші	Не менше 120 хвилин
Час коригування	Не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	Не менше 0,5 МПа
Морозостійкість	Не менше 50 циклів
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

СУМІШ «TERM-UNI» Ц.1 ЗК5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поступово, згідно пропорції, яка зазначена у технічних характеристиках, суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури. За допомогою повільно обертового міксера перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Приклеювання пінополістирольних плит. В залежності від нерівності поверхні огорожувальних конструкцій фасаду вибирають один з описаних нижче методів кріплення пінополістирольних плит. Суцільний: якщо поверхня стіни не має видимих нерівностей (до 3 мм), розчинову суміш наносять по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 до 15 мм від краю зубчастим металевим шпателем (розмір зубця 10 x 10 мм). Смоговий: якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на відстані від 10 до 15 мм від краю по всьому периметру плити та посередині. Маячковий: якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм, розчинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді маячків із розрахунку 5–8 смуг діаметром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 x 1,0 м. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви, щоб під час приклеювання плит не утворювалися повітряні пробки. Для кращого зчеплення теплоізоляційних плит із поверхнею рекомендується поєднувати смуговий і маячковий методи. Приклеювання мінераловатних плит виконується тільки суцільним методом. Розчинову суміш нанести на плиту та одразу встановити у проектне положення і притиснути так, щоб суміш розподілилася між основою і плитою мінімум на 40%. Плити потрібно приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. Положення плити можна коригувати протягом наступних 10 хвилин. Залишки суміші слід видалити до її затвердіння за допомогою шпателя. Не раніше, ніж через 3 доби після приклеювання теплоізоляційних плит необхідно розпочинати додаткове механічне кріплення плит фасадними дюбелями та улаштування гідрозахисного армованого шару. Готову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню пінополістирольних або мінераловатних плит, потім укласти на неї армовану сітку та розрівняти. На сітку нанести другий шар розчинової суміші товщиною 1-3 мм залежно від умов експлуатації та матеріалів декоративного шару. При цьому сітка повинна обов'язково знаходитись в середині шару клеючого розчину і малюнок сітки не повинен проступати. Сітка укладається одночасно двома полотнами зверху вниз з нахлестом країв в 10 см. Нерівності необхідно ретельно зашліфувати, щоб їх не було помітно крізь тонкий шар декоративної штукатурки (2-3мм). Виступаючий розчин вирівнюється шпателем. Нанесення декоративного захисного покриття слід розпочинати через 3 доби після улаштування гідрозахисного армованого шару. Рекомендується використовувати лише чисту ємність та інструменти. Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, протягів та підвищеної вологості (дощу, туману тощо) не менше 48 годин. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. За інших умов робочі показники готового розчину можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будівельна суміш містить цемент, при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Під час роботи слід оберігати очі та шкіру і використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим вкладником по 25 кг, 54 мішки на піддоні.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суміш необхідно зберігати в сухих умовах і оригінальній непошкодженій упаковці, на піддонах.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість суміші протягом терміну придатності, за умов дотримання норм транспортування, зберігання та застосування.

ВИРОБНИК: ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Україна, Закарпатська обл., Берегівський район, м. Виноградів, вул. Партизанська 62.

Тел. +38-067-557-40-21

E mail: zakaz@goldenbau.ua

web: www.goldenbau.ua

